



Plėvelė difuzinė Tyvek® Soft, 75 kv.m.

Vieno sluoksnio kvėpuojanti membrana sienoms ir stogui.

Parametrai	Charakteristika
Išmatavimai	1,5 m x 50 m = 75m ²
Vandens garų pralaidumas (Sd)	0,025 m
Funkcinio sluoksnio storis	175 mkr.
Medžiagos svoris	60 g/m ²
Atsparumas vandeniui	Klasė W1
Atsparumas ugniai	Degumo klasė E
UV stabilizacija	4 mėn.
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas	-40 °C iki +100 °C
Atsparumas tempimui (išilginis)	165 N/5 cm
Atsparumas tempimui (skersinis)	140 N/5 cm
Atsparumas plyšimui vinims (išilginis)	65 N
Atsparumas plyšimui vinims (skersinis)	60 N



Plėvelė difuzinė Tyvek® Solid, 75 kv.m.

Vieno sluoksnio kvėpuojanti membrana sienoms ir stogui.

Parametrai	Charakteristikos
Išmatavimai	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Vandens garų pralaidumas (Sd)	0,03 m
Funkcinio sluoksnio storis	220 mikr.
Medžiagos svoris	82 g/m ²
Atsparumas vandeniui	Klasė W1
Atsparumas ugniai	Degumo klasė E
UV stabilizacija	4 mėn.
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas	-40 °C iki +100 °C
Atsparumas tempimui (išilginis)	250 N/5 cm
Atsparumas tempimui (skersinis)	210 N/5 cm
Atsparumas plyšimui vinims (išilginis)	90 N
Atsparumas plyšimui vinims (skersinis)	85 N



Plėvelė difuzinė Tyvek® Pro, 75 kv.m.

Dviejų sluoksnių kvėpuojanti membrana sienoms ir stogui.

Parametrai	Charakteristikos
Išmatavimai	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Vandens garų pralaidumas (Sd)	0,02 m
Funkcinio sluoksnio storis	175 mikr.
Medžiagos svoris	124 g/m ²
Atsparumas vandeniui	Klasė W1
Atsparumas ugniai	Degumo klasė E
UV stabilizacija	4 mėn.
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas	-40 °C iki +100 °C
Atsparumas tempimui (išilginis)	270 N/5 cm
Atsparumas tempimui (skersinis)	225 N/5 cm
Atsparumas plyšimui vinims (išilginis)	140 N
Atsparumas plyšimui vinims (skersinis)	150 N



Plėvelė difuzinė Tyvek® Pro+Tape, 75 kv.m.

Dviejų sluoksnių kvėpuojanti plėvelė su integruota lipnia juosta stogui ir sienoms.

Parametrai	Charakteristikos
Išmatavimai	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Vandens garų pralaidumas (Sd)	0,02 m
Funkcinio sluoksnio storis	175 mikr.
Medžiagos svoris	124 g/m ²
Atsparumas vandeniui	Klasė W1
Atsparumas ugniai	Degumo klasė E
UV stabilizacija	4 mėn.
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas	-40 °C iki +100 °C
Atsparumas tempimui (išilginis)	270 N/5 cm
Atsparumas tempimui (skersinis)	225 N/5 cm
Atsparumas plyšimui vinims (išilginis)	140 N
Atsparumas plyšimui vinims (skersinis)	150 N



Plėvelė difuzinė Tyvek® Supro + Tape, 75 kv.m.

Dviejų sluoksnių kvėpuojanti plėvelė su integruota lipnia juosta stogui ir sienoms.

Parametrai	Charakteristikos
Išmatavimai	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Vandens garų pralaidumas (Sd)	0,03 m
Funkcinio sluoksnio storis	220 mikr.
Medžiagos svoris	148 g/m ²
Atsparumas vandeniui	Klasė W1
Atsparumas ugniai	Degumo klasė E
UV stabilizacija	4 mėn.
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas	-40 °C iki +100 °C
Atsparumas tempimui (išilginis)	345 N/5 cm
Atsparumas tempimui (skersinis)	290 N/5 cm
Atsparumas plyšimui vinims (išilginis)	175 N
Atsparumas plyšimui vinims (skersinis)	175 N



Plėvelė difuzinė Tyvek® Metall, 37,5 kv.m.

Kvėpuojanti plėvelė stogui su polipropileninio tinklo danga.

Parametrai	Charakteristikos
Išmatavimai	1,5 m x 25 m = 37,5 m ²
Vandens garų pralaidumas (Sd)	0,03 m
Medžiagos svoris	407 g/m ²
Atsparumas vandeniui	Klasė W1
Atsparumas ugniai	Degumo klasė E
UV stabilizacija	4 mėn.
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas	-40 °C iki +100 °C
Atsparumas tempimui (išilginis)	345 N/5 cm
Atsparumas tempimui (skersinis)	290 N/5 cm
Atsparumas plyšimui vinims (išilginis)	170 N
Atsparumas plyšimui vinims (skersinis)	170 N



Plėvelė garo izoliacinė Tyvek® Airguard Reflective 75 kv.m.

Šilumos izoliacijos efektyvumą gerinanti garo izoliacija su metalizuotu sluoksniu sienoms ir luboms.

Parametrai	Charakteristikos
Išmatavimai	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Vandens garų pralaidumas (Sd)	2000 m
Medžiagos svoris	149 g/m ²
Atsparumas vandeniui	Klasė W1
Atsparumas ugniai	Degumo klasė E
UV stabilizacija	4 mėn.
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas	-40 °C iki +100 °C
Atsparumas tempimui (išilginis)	440 N/5 cm
Atsparumas tempimui (skersinis)	210 N/5 cm
Atsparumas plyšimui vinims (išilginis)	230 N
Atsparumas plyšimui vinims (skersinis)	230 N



Plēvelē vējo izoliacinē Tyvek® Housewrap 75 kv.m.

Vieno sluksnio kvēpuojanti difuzinē membrana sienoms.

Parametri	Charakteristikos
Išmatavimai	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Vandens garų pralaidumas (Sd)	0,01 m
Medžiagos svoris	60 g/m ²
Atsparumas vandeniui	Klasė W1
Atsparumas ugniai	Degumo klasė E
UV stabilizacija	4 mėn.
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas	-40 °C iki +100 °C
Atsparumas tempimui (išilginis)	310 N/5 cm
Atsparumas tempimui (skersinis)	310 N/5 cm
Atsparumas plyšimui vinims (išilginis)	55 N
Atsparumas plyšimui vinims (skersinis)	50 N



Plėvelė vėjo izoliacinė Tyvek® UV facade, 75 kv.m.

Ilgalaikė kvėpuojanti difuzinė membrana atviriems ir ventiliuojamiems fasadams.

Parametrai	Charakteristikos
Išmatavimai	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Vandens garų pralaidumas (Sd)	0,035 m
Funkcinio sluoksnio storis	220 mkr.
Medžiagos svoris	195 g/m ²
Atsparumas vandeniui	Klasė W1
Atsparumas ugniai	Degumo klasė E
UV stabilizacija	6 mėn. (kai 100 % atvira)
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas	-40 °C iki +100 °C
Atsparumas tempimui (išilginis)	410 N/5 cm
Atsparumas tempimui (skersinis)	340 N/5 cm
Atsparumas plyšimui vinims (išilginis)	300 N
Atsparumas plyšimui vinims (skersinis)	340 N



Plėvelė vėjo iz. Tyvek® FireCurb Housewrap 75 kv.m.

Vieno sluoksnio kvėpuojanti difuzinė membrana sienoms - DEGUMO KLASĖ B - s1,d0.

Parametrai	Charakteristikos
Išmatavimai	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Vandens garų pralaidumas (Sd)	0,015 m
Funkcinio sluoksnio storis	175 mkr.
Medžiagos svoris	68 g/m ²
Atsparumas vandeniui	Klasė W1
Atsparumas ugniai	Degumo klasė B-s1,d0
UV stabilizacija	4 mėn.
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas	-40 °C iki +100 °C
Atsparumas tempimui (išilginis)	300 N/5 cm
Atsparumas tempimui (skersinis)	290 N/5 cm
Atsparumas plyšimui vinims (išilginis)	45 N
Atsparumas plyšimui vinims (skersinis)	40 N